KELTERLACK REVIVO

Produktbeschreibung:

Kelterlack ist ein lösemittelhaltiger, schnelltrocknender Speziallack, der auf lebensmittelkontaktzugelassenen Harzsystemen (gemäß EU-Verordnung 10/2011 bzw. FDA 21 CFR 175.300) basiert. Der Lack wurde speziell für den Schutz von Oberflächen entwickelt, die mit Lebensmitteln, insbesondere Trauben, Wein, Wasser, Bier und Most, in Berührung kommen. Er zeichnet sich durch hohe Beständigkeit gegenüber Säfte, Feuchtigkeit sowie mechanischer Beanspruchung aus und eignet sich ideal für den Einsatz auf Keltern, Bottichen, Fässern und Pressen.

Holz versiegeln nach dem Drechseln:

Trinkgefäße und Karaffen
Blumenschalen und -vasen
Teller und Schüsseln

Technische Daten:

Eigenschaft	Wert
Farbe	transparent
Glanzgrad	glänzend
Verbrauch	ca. 120 – 160 g/m² pro Anstrich
Trocknung (20 °C, 50 % r.F.)	staubtrocken: 30–45 min grifffest: 2–3 h durchgetrocknet: 24 h
Überarbeitbar	nach ca. 8–12 Stunden
Endhärte erreicht nach	2-3 Tagen
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C
Schichtdicke	ca. 30 – 40 µm pro Anstrich
Anzahl Anstriche	2 – 3 empfohlen
Reinigung der Werkzeuge	mit Azeton oder Ethylacetat

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDS), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests. Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

SAMSON KAMNIK d.o.o. **Kovinarska cesta 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA**
Tel: 00386 1 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 00386 1 83 17 179 samson@samson-kamnik.si www.samson-kamnik.si
www.revivo.si www.naravno.info www.kompoziti.si www.naredi.eu

Besondere Eigenschaften:

- Gute Beständigkeit gegen Weinsäure, Fruchtsäuren und alkoholische Gärprodukte
- Sehr gute Haftung auf Holz und Metall
- Hohe mechanische Abriebbeständigkeit
- Nach vollständiger Aushärtung lebensmittelverträglich (gemäß EU-Verordnung 10/2011 oder FDA 21 CFR 175.300)
- Wasserabweisend, hygienisch reinigungsfähig

Untergrundvorbereitung:

- Holz: sauber, trocken, fettfrei, ggf. leicht anschleifen mit K240.
- Metall: entrosten, entfetten, ggf. phosphatieren.
- Alte Beschichtungen auf Haftung prüfen oder entfernen.

Verarbeitung:

- Gießverfahren
- Streichen
- Tauchen

Lagerung:

- Kühl, trocken, in gut verschlossenen Originalgebinden
- Lagerfähigkeit: mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum

Sicherheits- und Umweltinformationen:

- Entzündlich – von Zündquellen fernhalten
- Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten
- Sicherheitsdatenblatt beachten

Hinweis:

Die vollständige Lebensmittelverträglichkeit wird erst nach vollständiger Aushärtung erreicht. Nicht in direkten Kontakt mit unvergorenen Getränken bringen, solange die Trocknung nicht abgeschlossen ist.

Auszug aus dem Laborbericht:

Bezüglich des untersuchten Parameters ist die Probe KONFORM mit: Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG für den vorgesehenen Verwendungszweck.

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDS), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests. Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

SAMSON KAMNIK d.o.o. **Kovinarska cesta 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA**
Tel: 00386 1 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 00386 1 83 17 179 samson@samson-kamnik.si www.samson-kamnik.si
www.revivo.si www.naravno.info www.kompoziti.si www.naredi.eu